


DEKORA



Marcatura CE:

→ EN 13813 • Designazione: SR-B2,0-AR0,5-IR20



CARATTERISTICHE TECNICHE



CAMPO D'IMPIEGO



APPLICAZIONI



Marcatura CE

► EN 13813

Il sistema 1 risponde ai principi definiti da EN 13813 ("Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti: Proprietà e requisiti") con designazione:

→ SR-B2,0-AR0,2-IR20

- Massetto a base di resina sintetica (SR)
- Forza di aderenza: 2,1 MPa (B2,0)
- Resistenza all'usura BCA: 20 micron (AR0,2)
- Resistenza all'urto: 20 N•m (IR20)

Vantaggi

- Ottima lavorabilità.
- Ottima resistenza.

Preparazione generale del supporto di posa

Preparazione generale supporto di posa

- RASANTE BASE (rasante monocomponente di uso generale per tutte le superfici).
- RASANTE BASE QUARZO (rasante bicomponente specifico per superfici piastrellate e in pietra naturale).
- RASANTE 2K (rasante bicomponente cementizio esclusivamente per superfici verticali).

1 FINITURA si applica su superfici preparate con 1 FONDO.

Preparazione del prodotto

Preparazione del prodotto

- Impastare 1 FONDO o FINITURA sempre con acqua pulita, con mescolatore professionale e girante a bassa velocità.
- Lasciare riposare l'impasto per circa 3 minuti.
- Rimescolare il prodotto e quindi procedere all'applicazione.

Consumi

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	note
Per 1 mano di DEKORA FONDO applicato su RASANTE BASE	1,2	1,5	kg/m ²	di polvere cementizia
Per 2 mani di DEKORA FINITURA applicato su DEKORA FONDO	0,9	1,0	kg/m ²	di polvere cementizia

DEKORA

Pulizia degli attrezzi

- Prodotto indurito: asportazione meccanica.

Consigli utili per la posa

Consigli utili per la posa

- Prestare particolare attenzione alla quantità di protettivo che si utilizza, la corretta resistenza ai liquidi si ottiene solamente applicando i protettivi nelle quantità descritte in scheda tecnica.

Dati tecnici

► DATI IDENTIFICATIVI DI DEKORA FONDO		valore
Consistenza	-	Polvere
Colore	-	Bianco
Residuo solido	-	100 %
Peso specifico	kg/dm ³	1,2
Granulometria massima	mm	0,6
► DATI APPLICATIVI E PRESTAZIONI FINALI DI DEKORA FONDO		valore
Acqua di impasto	-	24 %
Massa volumica impasto, UNI 8995	kg/dm ³	1,77 ± 0,10
Tempo di vita dell'impasto	min	120 ± 10
Tempo di minima maturazione	giorni	> 7
Pedonabilità	ore	24-36
Spessore applicabile in una mano	mm	2
Tempo di indurimento	ore	8
Messa in esercizio	giorni	> 7
Temperatura di applicazione	°C	Da +8 a +35
Resistenza a flessione, EN 1015-11, a 28 giorni	MPa	9 ± 2
Resistenza a compressione, EN 1015- 11, a 28 giorni	MPa	25 ± 5
Adesione su calcestruzzo, UNI 8298-1, a 7 gg	MPa	> 2
► DATI TECNICI DEL SISTEMA DEKORA IN CONFORMITÀ A EN 13813		valore
Forza di aderenza, EN 13892-8	MPa	2,1 ± 0,1 (B2,0)
Resistenza all'usura BCA, profondità di usura, EN 13892-4	µm	circa 20 (AR0,2)
Resistenza all'urto (classe), misurata su campioni di calcestruzzo rivestito MC (0,40) secondo la EN 1766, EN ISO 6272-1	N•m	20 (IR20)

Conservazione del prodotto

- 12 mesi negli imballi originali, in luogo coperto e asciutto, a temperatura tra +5°C e +35°C.
- Il prodotto teme l'umidità.

Confezioni

VARIANTE	CONFEZIONE	ADR	CONF. / BANCALE	COMPONENTI	NOTE
KIT 2 m ² colorabile	FONDO + FINITURA	NO	-	FONDO = 2 x 2 kg FINITURA = 2 x 1 kg	(1)
COLORE per KIT 2 m ²	-	NO	-		(2)
FONDO 10 m ² colorabile	15 kg	NO	33	3 x 5 kg (3 sacchetti)	(3)
COLORE per FONDO 10 m ² colorabile	-	NO	-		(4)
FINITURA 10 m ² colorabile	10 kg	NO	33	2 x 5 kg (2 sacchetti)	(5)
COLORE per FINITURA 10 m ² colorabile	-	NO	-		(6)

DEKORA

OTE:

- (1) DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano) e DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE.
- (2) Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA KIT 2 m² colorabile, da cartella colori DEKORA.
- (3) DEKORA FONDO colorabile (per 1 mano). Colorazione con DEKORA COLORE.
- (4) Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FONDO 10 m², da cartella colori DEKORA.
- (5) DEKORA FINITURA colorabile (per 2 mani). Colorazione con DEKORA COLORE.
- (6) Toner di pigmenti in polvere predosati per DEKORA FINITURA 10 m², da cartella colori DEKORA.

egenda ADR:

O = merce NON PERICOLOSA

* = merce PERICOLOSA imballata in quantità limitata (confezionata come da Cap. 3.4 ADR)

I = merce PERICOLOSA

NOTE LEGALI

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. Il sito Internet all'indirizzo www.resinenativus.it contiene l'ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di revisione (se non presente vale la data di emissione) visualizzandola dalla sezione "Professionisti → Download".